

PLANEO® G 2 EN 1 PÂTE

AUSGELICHSSPACHTEL NACH NEUSTER TECHNOLOGIE



- ◆ HOHE FLÄCHENLEISTUNG
- ◆ 1. SCHICHT GROSSZÜGIG AUFTRAGEN, SCHLEIFEN

EINSATZ

Ausgleichspachtel zur Anwendung mit Roller und Glätter - Innenbereich

UNTERGRÜNDE

• Auf unbehandelten oder gestrichenen bzw. auf sehr beschädigten Untergründen oder auf grobkörnigen Flächen :
- Gestrichene Glasfasertapete, alte gestrichene Flächen, Verputz, Gipskartonplatten, Gips Vollgipsplatten und auf allen Putzen zur Vorbereitung der Untergründe.

ENDBESCHICHTUNG

• Mit allen wasserhaltigen Farbarten, Matt oder Seidenglanz. Für alle anderen Endbeschichtungen warten Sie auf das völlige Austrocknen des Spachtels.

TECHNISCHE UND PHYSIKALISCHE DATEN

- Aussen spachtel pastenförmig auf Basis von Calciumcarbonatfüllstoffen und Harzen.
- Charakteristik (NFT 36-005) : familie III - Klasse 2.
- Kodifizierung (EN 16-566) : $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Gebrauchsfertig.
- Schichtdicke bis 5 mm.
- Verbrauch : 1,7 kg/m²/mm.
- Offenzeit : unbegrenzt.
- Zweitbeschichtung : sobald der Spachtel trocken ist.
- Endbeschichtung : nach 24 bis 48 Stunden (nach vollständiger Trocknung).
- Farbe : weiss.
- Haftung : Arten von Spachteln/Untergrund (EN 16-566) : > 0.5 Mpa.

ANWENDUNGS - und Lagerungsbedingungen

- Arbeitsgeräte :
- Alle Marken von Airless-Kolbengeräten mit einem Durchfluss von 5L/min.
- Für eine optimale Nutzung empfehlen wir eine Düse von 5.31, 5.35, 6.31, oder 6.35 zu verwenden.
- Werkzeugreinigung : Mit Wasser.
- Haltbarkeit : das Produkt ist 12 Monate garantiert ab Einkauf, das Rechnungsdatum ist massgebend. Frostfreie sonengeschützte Aufbewahrung in der geschlossenen Originalverpackung.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Eimer 20 kg.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Nicht bei einer Temperatur unter +8°C oder über 35°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% anwenden.
- Nicht auf überhitzte Oberflächen/Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.
- Das Produkt nicht auf Styropor auftragen. Tapeten oder im Freien auftragen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe werden gemäss der DTU Vorschriften vorbereitet.
- Die Untergründe müssen hart, haftfähig, sauber, gesund und trocken sein.

NORMEN

- EN 16-566: Farbanstriche für Innen- und/oder Aussenarbeiten.
- NFT 36-005: Klassifizierung von Farbprodukten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Malerarbeiten an Gebäude.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : Aufbringen von Tapeten und Wandbelägen.

GESUNDHEITS - UND SICHERHEITSHINWEIS

- SDH verfügbar unter quickfds.com oder toupret.com
- Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Schleifen und Handschuhe beim Auftragen.
- Die Umweltschutzklärung wurde unter www.declaration-environnementale.gouv.fr eingereicht und kann unter www.inies.fr eingesehen werden.
- Produktreste und Verpackungen in die Abfallentsorgung bringen.
- Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur An- und Wiederverwendung der Produkte werden in gutem Glauben und Gewissen und durch die Erfahrung der Firma TOUPRET gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen. Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen von der Umgebung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.



Angaben zum Emissionsgrad von flüchtigen Stoffen in der Raumluft, mit dem Risiko von Inhalationstoxizität, auf einer Klassenskala von A+ (sehr niedrige Emissionen) bis C (hohe Emissionen).