

LA SOIE

Enduit décoratif à teinter en machine pour réaliser un décor doux et soyeux aux reflets nacrés.

INT.

22 couleurs

**À teinter
en machine**

**Nettoyage des
outils à l'eau**

- Destination :**
- Murs Intérieurs
 - Locaux individuels et collectifs
- Propriétés :**
- Les reflets sont visibles dès l'application
 - Application en 2 passes à la lisseuse
 - Excellente glisse
 - Sans odeur

Caractéristiques

- Classification : Famille III, classe 2 selon norme NFT 36-005.
- Composition : Pigments nacrés, résine en dispersion, charges minérales.
- Aspect en pot : Pâte onctueuse.
- Densité : Environ 1,4 (selon norme NFT 30-020).
- pH : Environ 9,5.
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/l) : 300 g/l (2007) et 200 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 30 g/l.
- Sécurité : Produit non soumis à l'étiquetage. Fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur disponible sur www.toupretpro.com.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé stocké à l'abri de la chaleur et du gel.
En cas de stockage prolongé, entreposer le seau à l'envers.
- Recouvrement : Peut être recouvert par tous types d'enduits de peintre et/ou toutes peintures acryliques ou solvanées après impression.
- Couleur au séchage : L'enduit décoratif La Soie fonce légèrement en séchant.
L'angle d'exposition à la lumière influence la perception du décor et de la couleur.

Préparation des supports

Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 65 %. Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.

Supports	Travaux Préparatoires	Impression	Préparations particulières : Finition classe A (*)
Neufs ou bruts : ■ Plâtre et dérivés ■ Carreaux de plâtre ■ Plaques de plâtre à épiderme cartonné ■ Liants hydrauliques	1- Brossage 2- Egrenage 3- Epoussetage 1- Brossage / 2- Grattage	OBLIGATOIRE Acrylique ou solvantée diluée (maigre)	Enduits TOUPRET recommandés pour : Reboucher : Le Reboucheur ou TX 110 Dégrossir : Cachet blanc ou TX 120
■ Anciens fonds détapissés	1- Ponçage 2- Lessivage 3- Rinçage	OBLIGATOIRE Acrylique ou solvantée diluée (maigre)	Lisser : Cachet bleu ou TX 130
■ Anciennes peintures adhérentes	1- Lessivage / 2- Rinçage Matage des peintures brillantes ou bloquées	CONSEILLÉE** Acrylique ou solvantée diluée (maigre)	<i>Fonds tendres et absorbants : Durcisseur de fonds</i>

(*) La planéité des fonds doit être soignée (chapitre 6.2.2 du DTU 59-1) - (**) Obligatoire selon le DTU 59.1

Système d'application

1 Sous-couche d'Apprêt

L'enduit décoratif La Soie s'applique sur un support plan et uniforme préparé avec la Sous-couche d'Apprêt déposée au rouleau anti-goutte 10-12 mm, en une couche régulière croisée pommelée très fine. La Sous-couche d'Apprêt est une base organique qui régule l'absorption du support et la consommation de l'enduit.

La sous-couche ne remplace pas l'impression.

2 Enduit décoratif : La Soie – 22 couleurs réalisables en machine à teinter



1^{ère} passe : appliquez l'enduit Soie à la lame ou à la lisseuse en fine couche uniforme. Après séchage, poncez les éventuelles surépaisseurs, époussetez.



2^e passe : appliquez l'enduit à la lisseuse par des gestes courts, arrondis et aléatoires en resserrant la matière. Des reflets différents apparaissent selon l'orientation du geste. Procédez à un léger ferrage après 1h30 pour apporter douceur au toucher.

- Le décor peut être modifié en cours d'application en changeant l'orientation du geste ou bien en rechargeant localement en enduit.
- Progressez par zones "en escalier" pour éviter toute reprise.
- Lors de la création du décor et du resserrage de la matière, nettoyez régulièrement le fil de la lisseuse afin d'éviter les pollutions et les rayures.
- Temps ouvert sur le support : 15 minutes (à 20°C et 50 % d'hygrométrie).

3 Protection de Surface

Pour renforcer la protection du décor contre l'eau et les salissures, appliquez la Protection de Surface au rouleau anti-goutte 10-12 mm ou à la brosse, de bas en haut en évitant les coulures, après séchage complet de l'enduit.

Ne modifie pas la couleur ni l'aspect moiré mat et satiné du décor.

Conseils et informations complémentaires

- Le décor obtenu dépendant de la main de l'artisan, ainsi que de l'éclairage, il est important de réaliser une surface témoin avant de démarrer le chantier.
- Utilisez sur un même chantier des lots de teintures machine identiques et contrôlés.
- Pour les couleurs foncées, il est recommandé de teinter la Sous-couche d'Apprêt en machine, en divisant par 3 la formule donnée pour la couleur choisie de l'enduit Soie.
- Protéger les cueillies, angles et plinthes à l'aide d'un ruban de masquage large. Remplacez-le entre chaque couche et enlevez-le en l'arasant à l'aide d'un cutter pour une finition nette.
- Pour les angles sortants, réchampir à la brosse ronde.
- Il est recommandé d'appliquer le produit par faces de murs opposés pour une gestion facilitée des angles.
- La Protection de Surface est obligatoire pour les locaux collectifs et les locaux individuels soumis à de fortes sollicitations type cuisines, entrées, couloirs....
- Deux applicateurs peuvent travailler la matière simultanément sur chantier, à condition toutefois de respecter les mêmes gestes.

	Conditionnement	Consommation Moyenne *	Séchage à 20°C et 50 % HR	Nettoyage des outils
1 Sous-couche d'Apprêt	Seau de 4 kg	200 g/m ² 20 m ² / seau	12 h	A l'eau
2 Enduit décoratif Le Soie	Seau de 5 kg	De 350 à 450 g/m ² les 2 passes 10 à 14 m ² / seau	4 h	A l'eau
3 Protection de Surface	Bidon de 2,5 L	0.100 L/m ² 25 m ² / bidon	24 h	Au white spirit

* selon absorption du support et mode d'application

FRANCE - SIÈGE SOCIAL - TOUPRET S.A. - 24, rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - Tél. : +33 (0)1 69 47 20 20